

## **PLAST OPACO**

*Inchiostro serigrafico plastisol opaco, esente da ftalati*

### **CARATTERISTICHE**

Aspetto	Pasta color beige
Stabilità e stoccaggio	Conservare nei contenitori originali chiusi a temperature comprese fra 6°C e 40°C. Temperature inferiori o superiori possono modificare la viscosità del prodotto

### **PROPRIETA' E APPLICAZIONE**

**PLAST OPACO** è stato formulato per essere utilizzato come additivo per tutti i prodotti della serie PLAST.

Si consiglia di utilizzare **PLAST OPACO** nella misura minima del 20%; l'aggiunta di questo prodotto donerà ai colori PLAST una finitura opaca, le stampe ottenute avranno un aspetto molto simile a quello ottenuto con i colori a base acqua.

I colori addittivati con **PLAST OPACO** non subiranno variazioni nel tempo di viscosità ed aspetto.

E' possibile utilizzare quadri da stampa fino a 120 fili/cm.

Fissazione: In forno per termofusione a 160° per 3 min.