

PLAST ORO RICCO - PLAST ARGENTO

Inchiostro serigrafico plastisol per effetti color oro – argento, esente da ftalati

CARATTERISTICHE

Aspetto	Pasta color oro / argento
Stabilità e stoccaggio	Conservare nei contenitori originali chiusi a temperature comprese fra 6°C e 40°C. Temperature inferiori o superiori possono modificare la viscosità del prodotto

PROPRIETA' E APPLICAZIONE

La formulazione di questi prodotti consente di ottenere stampe molto simili per grado di brillantezza ad applicazioni di transfer di lamina Mylar.

I colori **PLAST ORO RICCO** e **ARGENTO** si stampano come tutti gli altri colori della serie PLAST.

Consigliamo di stampare i colori con quadri da stampa 77 fili/cm per ottenere un deposito di colore maggiore. Non si ottiene lo stesso effetto con quadri da stampa 63 o 55 fili/cm.

Dopo l'essiccamento in forno a 150°C per 2-3 min, per migliorare la brillantezza si consiglia di pressare i colori stampati a 160-max 170°C per 8-10 min. utilizzando, durante la fase di pressatura, carte silconiche lucide e/o opache a seconda dell'effetto desiderato.

Se si utilizzano quadri da stampa a 43 e/o 55 fili/cm si devono tagliare i colori **ORO** e **ARGENTO** con la nostra BASE PLAST G e/o BASE PLAST EL; ciò permette di migliorare le solidità generali e la brillantezza, rendendo questi prodotti più rapidi in asciugamento sotto le lampade flash.

Fissazione: In forno per termofusione a 160° per 3 min.